



PIEDRA NATURAL SEAL Rx

SELLADOR DE PIEDRA NATURAL NO MEJORA

SEAL Rx PIEDRA NATURAL es un sellador de silicato de alta resistencia, a base de agua, diseñado para proporcionar repelencia al agua y resistencia a las manchas a una amplia variedad de superficies de piedra natural, hormigón y áridos. Los silicatos reaccionan químicamente y se adhieren al sustrato para formar un tratamiento insoluble resistente al agua en un plazo de 24 a 72 horas tras su aplicación. Además, los silicatos ayudan a fijar las sales solubles en agua presentes en la piedra, reduciendo la posibilidad de que se formen eflorescencias.

Resiste el
desconchado

Previene
daños
por agua

Fácil de
aplicar

Resiste
manchas
y moho

USOS RECOMENDADOS: Para piedra natural sin sellar y debidamente preparada, paredes de concreto, cimientos, concreto prefabricado, bloques, ladrillos y la mayoría de las superficies agregadas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Se debe eliminar la suciedad, la grasa, la mugre y cualquier material extraño antes de aplicar SEAL Rx PIEDRA NATURAL. Trate la superficie en busca de moho. El aceite y la grasa se deben fregar con una solución de TSP y agua.

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD: Aplicar con brocha, rodillo, pulverizador airless o pulverizador de bomba. Al rociar, utilice una punta diseñada para recubrimientos brillantes. Aplicar cuando la temperatura de la superficie y del aire sea superior a 32 grados. F y en aumento. No aplicar si existe amenaza de lluvia. No aplique demasiado ni permita que el producto se encharque.

- Siempre aplique una muestra de prueba para asegurar la compatibilidad.
- No aplicar sobre una superficie que haya sido previamente tratada con otro producto.
- Tenga cuidado de cubrir la vegetación, el vidrio, el plástico y los metales cercanos. DP 960 podría dañarlos.
- Puede aplicarse sobre superficies húmedas, sin embargo, no lo aplique cuando haya agua estancada.

DILUYENTE RECOMENDADO: SEAL Rx PIEDRA NATURA no requiere dilución y debe usarse tal como está, directamente del envase.

LIMPIEZA: Limpie los goteos y derrames inmediatamente con un paño húmedo. Limpiar herramientas y equipos con jabón y agua dulce.

COBERTURA (TEÓRICA): La cobertura dependerá de la porosidad y el contorno de la superficie que se está recubriendo. La cobertura suele ser de 400 a 600 pies cuadrados por galón.

BENEFICIOS:

- Reduce la absorción de agua en el sustrato, reduciendo así el desconchado por hielo deshielo y eflorescencias, aumentando así la vida útil del sustrato.
- La protección incolora y que no amarillea preserva el aspecto natural del sustrato.
- Penetrante y transpirable
- Bajo COV
- Puede aplicarse sobre superficies húmedas
- Puede pintarse encima
- Reduce el crecimiento de moho en la superficie



INSECO

INSECO, Inc.
2897 South Street
Fort Myers, FL 33916



insecoproducts.com
(800) 883-5150
info@insecoproducts.com

Acabado:	Natural
Tipo de pigmento:	Ninguno
Tipo de solvente:	Agua
Densidad:	8.50 libras. por galon
Viscosidad @ 75 grados. F (24 grados C):	Revestimiento similar al agua
Recubrimiento VOC:	<50 g/l
Punto de inflamación mínimo:	No inflamable
Propagación de la llama:	Clasificación de clase A en sustrato no combustible
Tiempo de secado estimado:	Toque: 2 horas Repintar: 30 minutos Tráfico peatonal: 2 horas Tráfico Vehicular: 72 Horas

SEAL Rx PIEDRA NATURA es a base de agua y no permite que el producto se congele.

PRECAUCIÓN: ¡MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!
¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN.** Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse a sí mismo ya su familia comunicándose con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD o inicie sesión en www.epa.gov/lead. Los datos técnicos contenidos aquí son verdaderos y precisos en la fecha de emisión, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. Se debe contactar a un representante de INSECO con cualquier pregunta relacionada con la información del producto o los procedimientos de aplicación. Nuestros productos cumplen con los estándares de calidad de Inseco, pero no se expresa ni implica ninguna otra garantía. La responsabilidad, si la hubiere, se limita al reemplazo del producto o al precio de compra.