

ACABADO EFECTO MOJADO

AGLUTINANTE PARA AGREGADOS

URETANO
AGENTE ADHESIVO LÍQUIDO

Aglutinante Para Agregados Acabado Efecto Mojado es un aglutinante de uretano de dos componentes y base acuosa, con acabado de "efecto húmedo", diseñado para estabilizar piedras decorativas, granito descompuesto, grava y mantillo (mulch). El producto une los áridos, protegiéndolos y manteniéndolos en su lugar.

Fortalece las superficies

Agente de unión segura

Fácil de aplicar

Se puede aplicar sobre superficies húmedas

A base de agua

USOS RECOMENDADOS: Para uso en piedras decorativas, granito descompuesto, grava y mantillo (mulch).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Elimine cualquier material extraño antes de aplicar el nuevo recubrimiento. Trate la superficie para eliminar el moho. La superficie puede estar húmeda, pero sin agua estancada.

INSTRUCCIONES DE MEZCLA: Aglutinante Para Agregados Acabado Efecto Mojado se suministra como un sistema de dos componentes que contiene 2 galones de la Parte A y ½ galón de la Parte B. Combine la Parte A y la Parte B y mezcle bien, agitando suavemente durante 2 o 3 minutos. Evite incorporar aire al material durante la mezcla. Una vez mezcladas las partes A y B, añada 2 galones y medio de agua a la mezcla y remueva bien. La mezcla ya está lista para su aplicación. AGGREGATE BINDER Acabado Efecto Mojado tiene una vida útil de 2 a 3 horas una vez combinadas las partes A y B; por lo tanto, no prepare más cantidad de la que pueda aplicar en ese plazo.

INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN: Aplíquelo con el pulverizador de su elección. Aplíquelo cuando la temperatura de la superficie y del aire sea superior a 50°F (10 °C). Si utiliza pulverizador, emplee una boquilla diseñada para acabados brillantes. No aplique el producto si existe riesgo de lluvia o si es probable que se condense humedad o rocío sobre la superficie antes del curado. Cubra y proteja toda la vegetación y las áreas circundantes que no vayan a ser objeto de la operación de atado. Evite aplicar en exceso, saturar el sustrato o permitir que el producto se encharque. Se recomiendan dos capas finas para obtener un rendimiento óptimo. La segunda capa puede aplicarse una vez que la primera esté seca al tacto.

TIEMPO DE SECADO ESTIMADO: Al tacto: 30 minutos; repintado: 1 hora

LIMPIEZA: Limpie inmediatamente los goteos y derrames con un paño húmedo. Limpie las herramientas y el equipo con agua limpia y jabón.

RENDIMIENTO (TEÓRICO): El rendimiento dependerá de la porosidad y el contorno de la superficie que se va a recubrir. Por lo general, el rendimiento promedio es de 200 a 300 pies cuadrados por galón.

Aglutinante Para Agregados Acabado Efecto Mojado es un producto a base de agua. No congelar.

Acabado:	Transparente
Tipo de pigmento:	Ninguno
Tipo de vehículo:	Uretano
Tipo de solvente:	agua
% Sólidos Por Peso:	50% +/- 2%
% Sólidos Por Volumen:	48% +/- 2%
Densidad:	8,54 libras. Por galón
Viscosidad @ 75 grados. F (24 grados C):	Similar al agua
Recubrimiento VOC:	< 100 g/l
Punto de inflamación mínimo:	no inflamable
Propagación de la llama:	Clasificación Clase A sobre sustrato no combustible
Tiempo de secado estimado:	Al tacto 30 minutos Recubrir 1 horas
Espesor de película seca recomendado por capa:	0.05-1.0 Mils DFT.

PRECAUCIÓN: ¡MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!

¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN.**

Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse a sí mismo ya su familia comunicándose con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD o inicie sesión en www.epa.gov/lead. Los datos técnicos contenidos aquí son verdaderos y precisos en la fecha de emisión, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. Se debe contactar a un representante de Inseco con cualquier pregunta relacionada con la información del producto o los procedimientos de aplicación. Nuestros productos cumplen con los estándares de calidad de INSECO, pero no se expresa ni implica ninguna otra garantía. La responsabilidad, si la hubiere, se limita al reemplazo del producto o al precio de compra.



INSECO

INSECO, Inc.
2897 South Street
Fort Myers, FL 33916

insecoproducts.com
(800) 883-5150
info@insecoproducts.com